PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-218304

(43) Date of publication of application: 19.08.1997

(51)Int.CI.

G02B

(21) Application number: **08-249298**

(71) Applicant: VICTOR CO OF JAPAN LTD

(22) Date of filing:

30.08.1996

(72)Inventor: IWAMOTO TAKASHI

(30)Priority

Priority number: 07345635 Priority date: 08.12.1995


Priority country: JP

(54) MANUFACTURE OF MICROMIRROR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to omit a process for cutting a base material in stripes and then precisely polishing the cut surfaces of the stripes into reflecting surfaces by cutting the base material into micromirrors to necessary width after forming a reflecting film on the base materials once.

SOLUTION: This is the manufacture of micromirrors 26 having reflecting surfaces 26A that reflect laser light (d) emitted by the laser chip of a pickup A. The reflecting film 41 is formed over one entire flat surface 40a of a substrate 40 as the base material, the side of the other surface 40b of the substrate 40 is cut with a dicing blade which has a 90° tip angle up to the reflecting film 41, and one surface 40a of the substrate 40 where the reflecting film 41 is formed cut to the width 26A1 of the reflecting surface 26A in the cutting direction 2 having a 90° angle to the cutting direction 1 of the dicing blade.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-218304

(43)公開日 平成9年(1997)8月19日

(51) Int.Cl.6

G02B 5/08

識別記号

庁内整理番号

FΙ

G 0 2 B 5/08

技術表示箇所

С

В

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平8-249298

(22)出願日

(32)優先日

平成8年(1996)8月30日

(31) 優先権主張番号 特願平7-345635

特願平7-345635 平7(1995)12月8日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000004329

日本ピクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

地

(72)発明者 岩本 隆

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番


地 日本ビクター株式会社内


(54) 【発明の名称】 マイクロミラーの製造方法


(57)【要約】


【課題】 低コストのマイクロミラーを製造する製造方法を提供する。

【解決手段】 ピックアップAAのレーザチップ25から出射するレーザ光dを反射する反射面26Aを備えたマイクロミラー26の製造方法であって、母材である基板40の平坦な一方の面40a全体に反射膜41を形成し、先端角度が90度のダイシングブレードで基板40の他方の面40b側を、反射膜41に至るまで切削し、ダイシングブレードの切削方向1とは90度の角度を成す切断方向2であってかつ反射面26Aの幅26A1で、反射膜41が形成された基板40の一方の面40aを切断する。









【特許請求の範囲】

し、

【請求項1】光源から出射する光ビームを反射する反射 面を備えたマイクロミラーの製造方法であって、 母材である基板の平坦な一方の面全体に反射膜を形成

先端角度が90度のダイシングブレードを用いて前記基板の他方の面側を前記反射膜に至るまで切削し、

前記ダイシングブレードの切削方向とは90度の角度を成す切断方向であってかつ前記反射面の幅で、反射膜が 形成された前記基板の一方の面を切断することにより、 前記マイクロミラーを形成することを特徴とするマイク ロミラーの製造方法。

【請求項2】光源から出射する光ビームを反射する反射 面を備えたマイクロミラーの製造方法であって、

母材である基板の(100)面から<111>方向に所 定角度オフしてなる一方の面全体を鏡面研磨し、

鏡面研磨した前記一方の面全体に反射膜を形成し、

前記基板の他方の面に所定間隔をもってエッチング保護 膜を形成し、

前記他方の面に所定間隔をもって形成されたエッチング 保護膜の各一端部から前記一方の面へ向かって前記基板 をエッチングして前記基板に(111)面を形成するこ とにより、所定の幅を有するマイクロミラーを形成する ことを特徴とするマイクロミラーの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体レーザ等を 光源とし、他の微細な光機能素子を集積して作製する光 ピックアップ等の光集積回路において、入射光を特定の 方向へ反射する機能を持つマイクロミラーの製造方法に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】図3は光ピックアップの構成図、図4は 光ピックアップの構造図、図5は従来のマイクロミラー の製造方法の工程図である。さて、半導体レーザを光源 としその他の微細な光機能素子を集積して作製する光集 積回路の一例として、光ピックアップAAがある。勿論 これ以外の構成の光ピックアップであっても後述するマ イクロミラーチップ26を備えたものであれば、本発明 を適用可能であることは言うまでもない。

【0003】この光ピックアップAAは、図3に示すように、リードフレーム20A,20Bをその両端に備えたモールドパッケージ21内に、ホログラム部AA1と発光受光部AA2とを備えている構造のものである。ホログラム部AA1は樹脂ブロック22のことであり、発光受光部AA2の上部に図示せぬ支持部材で中空状態に固定されている。発光受光部AA2は、フォトダイオード基板23、サブマウント24、半導体レーザチップ25、マイクロミラーチップ26、フォトダイオードアレイ27,28から成る構成のものである。

2

【0004】ホログラム部AA1である樹脂ブロック22は、図3,図4に示すように、光学樹脂を用いて形成されている。樹脂ブロック22の発光受光部AA2に対向するその下面22Aにはトラッキングエラー信号検出を目的として出射するレーザ光eを光e(情報読取り用),光e1(トラッキングエラー検出用),光e2(トラッキングエラー検出用)に3分割するための(リニア)グレーティング22Cが一体に形成されている。一方、樹脂ブロック22の(光ディスクDに対向する)上面22Dには(光ディスクDから反射してきた)光を発光受光部AA2を構成するフォトダイオード基板23上の受光パターンであるフォトダイオードアレイ27,28上に光f,gとして集光するためのホログラム(HolographicOptical Element)22Eが一体に形成されている。

【0005】また、発光受光部AA2のフォトダイオード基板23上には、図3、図4に示すように、別体であるサブマウント24及びマイクロミラーチップ26が取り付け固定されている。またフォトダイオード基板23上には受光用の2つのフォトダイオードアレイ27、28が形成されている。マイクロミラーチップ26とは所定幅をもって対向しているサブマウント24上にはダイボンディングされた半導体レーザチップ25がマウントされている。このサブマウント24はフォトダイオード基板23と別体でそこに載置固定される。マイクロミラーチップ26もフォトダイオード基板23とは別体であり、フォトダイオード基板23の前記した所定位置に載置固定されるものである。

【0006】前記したマイクロミラーチップ26は、反 射ミラー構造の反射面26Aを有しており、この反射面26Aでの反射によって、サブマウント24上にマウントされた半導体レーザチップ25から水平出射されるレーザ光dを垂直出射光eに変換する。この結果、反射面26Aで垂直方向へ反射されたレーザ光eはホログラム部AA1のグレーティング22Cによりホログラム22Eを介して(前記した対物レンズ6,14個へ)3分割出射される。一方、(対物レンズ6,14を介して光ディスクDから反射してきた)光はフォトダイオード基板23上の受光用の2つのフォトダイオードアレイ27,4028上に光f,gとしてうまく照射されるように樹脂ブロック22のホログラム22Eにより2分割集光される。

【0007】次に、このマイクロミラーチップ26の制作手順につき、図5に沿って説明する。以下、マイクロミラーチップ26をマイクロミラー26と略記する。マイクロミラー26の制作は、図5(A)~(E)の順で行われる第1工程~第5工程により行われる。

【0008】 (第1工程) まず、マイクロミラー26の 母材としてガラスあるいはSi(シリコン) 基板30を 50 作製する(図5(A)に図示)。 3

【0009】(第2工程)次に、この基板30を通常のブレードで短冊状に切断して短冊31を作製する(バー化)(図5(B)に図示)。

【0010】(第3工程)続いて、この短冊31を長手 方向斜めに切断し、その切断面32を研磨して鏡面にし た短冊33を作製する(斜め研磨)(図5(C)に図 示)

【0011】(第4工程) こうして、作製した短冊33を多数並べ、切断面32にAl (アルミニウム)、Au(金)などの金属の反射膜あるいは2種類の誘電体の多層膜34を蒸着して短冊35を作製する(反射膜付)(図5(D)に図示)。

【0012】(第5工程)続いて、短冊35を所定の幅dで切断してマイクロミラー26を形成する(チップ化)(図5(E)に図示)。

【0013】こうして、45度の切断面32、即ち反射面26Aを有するマイクロミラー26を作成することができる。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したマイクロミラーの製造方法によれば、母材である基板30を短冊状に切り出した後に、研磨工程や反射膜つけ工程を行うため、短冊を並べてセッティングすることに時間がかかり、また数多くの製造工程が必要であるため、この結果、低価格のマイクロミラーを製造することが出来なかった。

【0015】そこで、本発明は上記の点に着目してなされたものであり、短縮化した製造工程により、低コストのマイクロミラーを製造することを目的とするものである。

[0016]

【課題を解決するための手段】上記した課題を解決する ために、本発明は下記(1), (2)の構成になるマイ クロミラーの製造方法を提供する。

(1) 光源(光ピックアップAAの半導体レーザチップ)25から出射する光ビーム(レーザ光) dを(図示せぬ光ディスクの記録再生面側へレーザ光eとして)反射する反射面26Aを備えたマイクロミラー(マイクロミラーチップ)26の製造方法であって、母材である基板40の平坦な一方の面40a全体に反射膜41を形成し、先端角度が90度のダイシングブレードを用いて前記基板40の他方の面40b側を前記反射膜41に至るまで切削し、前記ダイシングブレードの切削方向1とは90度の角度を成す切断方向2であってかつ前記反射面26Aの幅26A1で、反射膜41が形成された前記基板40の一方の面40aを切断することにより、前記マイクロミラー(マイクロミラーチップ)26を形成することを特徴とするマイクロミラーの製造方法。

【0017】(2) 光源(光ピックアップAAの半導体レーザチップ)25から出射する光ビーム(レーザ

光) dを(図示せぬ光ディスクの記録再生面側へレーザ 光eとして)反射する反射面260Aを備えたマイクロミラー(マイクロミラーチップ)260の製造方法であって、母材である基板400の(100)面から<111>方向に所定角度オフしてなる一方の面400a全体を鏡面研磨し、鏡面研磨した前記一方の面400a全体に反射膜410を形成し、前記基板400の他方の面400bに所定間隔t´をもってエッチング保護膜420を形成し、前記他方の面400bに所定間隔t´をもって形成されたエッチング保護膜420の各一端部420a,420bから前記一方の面400aへ向かって前記基板400をエッチングして前記基板400に(111)面430を形成することにより、所定の幅(反斜面260Aの幅)260A1を有するマイクロミラーの製造方法

4

【0018】上記した本発明のマイクロミラーの製造方法は、従来の製造方法のように、短冊を並べる工程(図5(B)図示の第2工程)が省略され、短縮化された工20程で多数のマイクロミラーの製造が可能になるため、これを低価格で製造できる。

[0019]

【発明の実施の態様】以下、本発明のマイクロミラーの製造方法について、図1、図2、図6~図8に沿って説明する。図1,図6はそれぞれ本発明の製造方法によるマイクロミラーの構造図、図2,図7はそれぞれ本発明の製造方法の工程図、図8は本発明の製造方法によるマイクロミラーを説明するための図である。

【0020】まず、本発明の製造方法により製造される 30 マイクロミラー26について説明する。マイクロミラー26は、図1に示すように、長さ(幅)26A1を有し、3面26A,26B,26Cを備えた三角柱状をしているものである。反射面面26Aは反射膜が形成されてある。2面26B,26Cは後述するようにダイジングブレードにより切削されて形成されるダイシング面26Bとダイシング面26Bとが成す角は45度である。26D,26Eは後述する切断面。こうして、反射面の表面とダイシング面26Bの角度4が45°になるような角度のブレードでダイシングすることにより、光を直角に曲げるマイクロミラーが形成される。

【0021】次に、上記した構成のマイクロミラー26の制作手順につき、図2に沿って説明する。マイクロミラー26の制作は、図 $2(A)\sim(D)$ の順で行われる第1工程 \sim 第4工程により行われる。

【0022】(第1 工程)まず、マイクロミラー26 の 母材として、表面40 a を研磨して平坦とした厚み50 の μ m程度の基板(ガラスあるいはS i ウエハ)40 を 50 作製する(図2 (A) に図示)。

5

【0023】(第2工程)次に、この基板40の平坦な 表面40a全体に反射膜41を形成する(図2(B)に 図示)。反射膜41の厚さは約1μmである。

【0024】(第3工程)続いて、先端角が90度のダ イシングブレード(図示せず)を用いて、基板40の裏 面40b側を反射膜41に至るまで500μmピッチで 切断(切削) する(図2(C)に図示)。

【0025】(第4工程)続いて、ダイシングブレード の切削方向1とは90度の角度を成す切断方向2あっ て、かつ反射面26Aの幅26A1で、反射膜41が形 成された基板40の表面40aを切断してマイクロミラ -26を形成する(図2(D)に図示)。マイクロミラ -26の切断面26D, 26Eは鏡面仕上げではない が、この面26D、26Eは反射面として使用しないた め、反射面26Aとダイシング面26Bとが成す角が正 確に45度であれば良く、切断面の荒さで充分である。 【0026】こうして、反射面26Aを有するマイクロ ミラー26を作成することができる。

【0027】次に、本発明の他の製造方法により製造さ れるマイクロミラー260について説明する。このマイ クロミラー260は上述したマイクロミラー26の製造 方法と比較して、反射膜を形成した基板裏面より(11 1) 面を出すエッチング液でエッチングすることだけ で、平面度が高い反斜面を備えたマイクロミラーであ る。さて、マイクロミラー260は、図6に示すよう に、長さ(幅) 260A1を有し、6面260A, 26 OB, 260C, 260D, 260E, 260Fを備え た台形状をしているものである。反射面260Aは反射 膜が形成されてある。反射面260Aとエッチング面2 60Bとのなす角度は45°、反射面260Aと面26 0Cとのなす角度は64.5°である。

【00.28】後述するように、2面260B, 260C はエッチングにより形成されるエッチング面である。ま た反射面260Aは母材である基板400の(100) 面から<111>方向に所定角度オフしてなる一方の面 400a全体を鏡面研磨し、鏡面研磨した一方の面40 0 a 全体に反射膜410を形成してなるものである。こ うして、反射面260Aの表面とエッチング面260B とのなす角度が45°になり、入射レーザ光dを直角に 反射して出射レーザ光 e とするマイクロミラーが形成さ れる。

【0029】次に、上記した構成のマイクロミラー26 0の制作手順につき、図7に沿って説明する。マイクロ ミラー260の制作は、図7(A)~(D)の順で行わ れる第1工程~第4工程により行われる。

【0030】 (第1工程) まず、母材であるSiウエハ 基板400の(100)面から<111>方向に所定角 度(9.7°)オフしてなる一方の面400a全体、他 方の面400b全体をそれぞれ鏡面研磨する(図7

(A)、図8に図示)。Siウエハ基板の厚みは500 50 1 切削方向

μ m程度である。

【0031】(第2工程)次に、この鏡面研磨した一方 の面400a全体に反射膜410を形成する(図7 (B) に図示)。反射膜410の厚さは約1μmであ

6

【0032】 (第3工程) 続いて、基板400の他方の 面400トに所定間隔 t をもって酸化膜などのエッチ ング保護膜420を形成する(図7 (C) に図示)。 長方形のエッチング保護膜420の間隔 t (は1.5 t 倍以上(t:基板400の厚み)である。

【0033】 (第4工程) 続いて、他方の面400bに 所定間隔 t ´をもって形成されたエッチング保護膜42 0の各一端部420a, 420bから前記一方の面40 0 a へ向かって基板 4 0 0 を、エッチング保護膜 4 2 0 を残しながらKOH(水酸化カリウム)あるいはエチレ ンジアミン系のエッチング液でエッチングして、基板4 00に(111)面430を形成する(図7 (D)、 図8に図示)。エッチングは(111)面430を出し ながら進むため、基板400の厚みtをエッチングする 時間以上をエッチングすれば、基板400は完全に分離 され、(111)面430を形成した後エッチング装置 を停止する。こうして、反斜面260Aの幅260A1 を有し、反射膜410が形成されたマイクロミラー26 0を作成することができる。

[0034]

【発明の効果】以上説明したように本発明の製造方法に よれば、反射膜を母材上に一度に形成した後、所要の幅 でマイクロミラーを切り出すことができるので、従来の ものに比較して、母材を短冊に切り取ってからこの短冊 30 の切断面を精度良く研磨して反射面とする工程を省くこ とができるため、製造工程を短縮化でき、低価格のマイ クロミラーを製造することが出来る。また、反射面を基 板の表面に形成するため、エッチング面の鏡面度が不完 全でも実用上差支えがないマイクロミラーを製造するこ とが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の製造方法によるマイクロミラーの構造 図である。

【図2】本発明の製造方法の工程図である。

【図3】光ピックアップの構成図である。

【図4】光ピックアップの構造図である。

【図5】従来のマイクロミラーの製造方法の工程図であ

【図6】本発明の製造方法によるマイクロミラーの構造 図である。

【図7】本発明の製造方法の工程図である。

【図8】本発明の製造方法によるマイクロミラーを説明 するための図である。

【符号の説明】

(C)

8

2 切断方向

25 光源(半導体レーザチップ)

26 マイクロミラー (マイクロミラーチップ)

26A, 260A 反射面


26A1, 260A1 幅

40,400 基板

40a 一方の面

41,410 反射膜

【図1】



40 b 他方の面

260 マイクロミラー (マイクロミラーチップ)

400a, 400b, 430 面

420 エッチング保護膜


420a, 420b 一端部


AA 光ピックアップ

d, e 光ビーム (レーザ光)


t ´ 所定間隔

【図2】





[図3]



【図6】

